

Ficha Técnica

Revisão 2024.1



Produto: Comp. A: 337-... **FALCOFLOOR 337 ANTIDERRAPANTE**
Comp. B: 337-900

Descrição: É uma tinta epóxi de alta espessura, antiderrapante, bi-componente.

Indicação: Utilizado como acabamento antiderrapante em:

- Pisos industriais
- Escadas, passarelas e rampas
- Heliportos
- Convés de embarcação

Vantagens: Apresenta alta dureza, resistência a água doce ou salgada, álcalis, óleos ou sais.

Tem resistência química superior aos epóxi convencionais, ótima resistência a abrasão e alta dureza.

Pode ser aplicado em aço carbono sobre primer epóxi recomendado ou superfícies de concreto sobre FALCOPOXI 301 HS BR VERNIZ.

Características:

Aspecto: Fosco texturizado

Cor: Cinza e outras cores

Sólidos/volume da mistura: 55% ± 2

VOC: 394 g/L

Espessura seca recomendada por demão: 500 micrômetros

Rendimento teórico por galão: 4 m² na espessura seca de 500 micrômetros

O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.

Proporção de mistura: 15 partes do componente A para 1 parte do componente B

Massa aproximada do galão: **Componente A:** 5,468 kg **Componente B:** 0,218 kg

Vida útil da mistura (pot life): 4 horas a 25°C

Vida útil em estoque: **Componente A:** 12 meses **Componente B:** 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

Diluição: Não é necessária a diluição

A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.

Tráfego leve de pedestres: 24 horas

Tráfego pesado: 120 horas

Intervalo entre demãos a 25°C: **Mínimo:** 12 horas

Máximo: 36 horas

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

Resistência ao calor seco: Temperatura máxima de 120°C

Revestimentos orgânicos podem sofrer alteração de cor quando expostos ao calor, em temperaturas superiores a 60°C.

Resistência ao calor seco: Como qualquer tinta epóxi, sofre calcinação quando exposto ao sol.

Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras, ferrugens soltas e outros materiais estranhos. Remover oleosidade com FALCOCLEAN WB ou pano limpo embebido em DILUENTE 9801 ALQUIDICO ou diluente recomendado para diluição.

Aço carbono: Aplicar sobre primer epóxi

Aço galvanizado e metais não ferrosos: Aplicar sobre FALCOPOXI 328 ISOCIANATO

Concreto: Aplicar sobre FALCOPOXI 301 HS BR VERNIZ

Dados para aplicação:

Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

Air Less:	Pistola convencional	Rolo	Trincha	Condições de aplicação
Não recomendado	Não recomendado	Rolos de lã de carneiro ou lã sintética próprio para epóxi	75 - 100 mm largura somente para retoques	Temperatura da superfície: 10°C a 50°C Temperatura da tinta: 10°C a 35°C Umidade relativa do ar: 10 a 85%

Limpeza dos equipamentos: Utilizar diluente recomendado para diluição.

Instruções para aplicação:

- Agite cada um dos componentes, vigorosamente. Verifique se não há pigmentos no fundo da lata.
- Adicione o componente B ao componente A. Misture vigorosamente, se possível com agitador mecânico.
- Quando aplicar por pulverização, faça sobreposição de 50% de cada passe da pistola, evitando áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.
- Adicionar diluente somente depois que a mistura dos componentes estiver completa.
- Aguardar 15 minutos antes da aplicação.
- Não aplique o material após o tempo de vida útil da mistura

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos. As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.