

# Ficha Técnica

Revisão 2024.1



**Produto:** 441-... **FALCOLATEX ACRÍLICO PREMIUM FOSCO**

**Descrição:** Tinta acrílica premium fosco a base de água, lavável.

Utilizada sobre fundo recomendado em paredes internas e externas de:

**Indicação:**

□ Reboco, concreto, fibrocimento, massa acrílica, massa corrida e gesso.

Pode ser aplicada também em pisos de concreto. Se aplicado FALCOLATEX RESINA ECO como acabamento, aumenta a durabilidade da pintura.

**Classificação:** Atende a ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.5.1

**Vantagens:** Alta resistência, sem cheiro.

### Características:

**Acabamento:** Fosco

**Cor:** Branco e outras cores

**Sólidos/volume:** 32% ± 2

**VOC:** 25 g/L

**Rendimento teórico por galão/demão:** 76 m<sup>2</sup>

O rendimento teórico não considera perdas devido ao manuseio inadequado do produto, irregularidades ou porosidades da superfície, preparação inadequada da superfície, técnica do aplicador, equipamento de pinturas, diluição ou espessura excessiva.

**Massa aproximada do galão:** 4,968 kg

**Vida útil em estoque:** 12 meses

Para armazenamento do produto manter a lata fechada, sem contato com intemperismo ou umidade, em ambientes com temperaturas abaixo de 40°C

**Diluição:** Massa corrida, acrílica, drywall e gesso: Primeira pintura: até 30% com água

Repintura, concreto, texturas e reboco: 10% a 20% com água

Aplicação com airless: 50% a 60% com água

A proporção de diluição varia com o equipamento utilizado e com as condições do ambiente. Utilização de diluente não recomendado pode acarretar em contaminação do produto e acabamento irregular. Diluição excessiva prejudica a formação do filme e a obtenção da espessura recomendada.

**Número de demãos:** 2 a 3

**Secagem a 25°C** **Ao toque:** 2 horas

**Cura final:** 12 horas

**Entre demãos:** 4 horas

Os tempos de secagem variam de acordo com as temperaturas ambiente e da superfície, da umidade relativa do ar e da espessura do filme. Em condições de não normalidade consultar assistência técnica da Falcão.

### Preparação da superfície:

Deve ser eliminado qualquer vestígio de óleo, pós, graxas, sujeiras e outros materiais estranhos.

### Dados para aplicação:

#### Equipamentos para aplicação:

Os equipamentos apresentados servem somente como parâmetro. Outros similares podem ser empregados. Os equipamentos devem estar limpos e em boas condições de aplicação. Mudanças nas pressões e nos tamanhos do bico podem ser necessárias para melhorar a pulverização. Purgue a linha de ar comprimido para evitar contaminação

Air Less:	Rolo	Trincha	Condições de aplicação
Pressão: 1200-1400 psi Bico: 0,017" Velocidade de aplicação 9 a 11 m <sup>2</sup> /min Diluição: 50% a 60%	Rolo de lã	Para recortes e retoques	Temperatura da superfície: 5°C a 50°C Temperatura da tinta: 5°C a 35°C Umidade relativa do ar: 10 a 85%

**Limpeza dos equipamentos:** Utilizar água.

### Instruções para aplicação:

- Agite a tinta vigorosamente, com agitador mecânico se possível. Verifique se não há pigmentos no fundo da lata.
- Quando aplicar por pulverização, faça sobreposição de 50% de cada passe da pistola, evitando áreas descobertas e desprotegidas, terminando com repasse cruzado.

Descarte da embalagem: Envie para a reciclagem após a descontaminação da embalagem vazia com o diluente recomendado para limpeza de equipamentos. As informações contidas acima são baseadas no conhecimento e na experiência atual da Falcão para ajudá-lo e orientá-lo. Não nos responsabilizamos por atos que estão em desacordo com os dados descritos. Qualquer dúvida ou problema não especificado, entrar em contato com a nossa assistência técnica.